

アクリル系高性能吸水調整材



セルフレベリング材下地塗布専用

# Uプライマー-G

地域限定販売品

F☆☆☆☆ 適合商品  
(NSK自主表示制度に基づく表示)

弊社セルフレベリング材Gシリーズ(SLフローG、床レベラーG、  
タフレベラーG、外床レベラーG)の下地塗布専用開発した  
高品質の特殊アクリル・スチレン共重合樹脂の水性エマルジョンです。



MUマテックス株式会社

## 特 性

- ① 弊社セルフレベリング材Gシリーズとの組合せでプライマー1回塗布が可能となり、作業効率アップ・工期短縮が図れ、施工管理も容易となります。
- ② プライマー塗布量を低減でき経済的です。
- ③ 速乾性のため速やかに次工程に移れます。
- ④ 気泡の発生が抑制されます。
- ⑤ 耐アルカリ性・耐水性・耐候性に優れています。
- ⑥ 接着性が良好なため浮き・ひびわれを防ぎます。

荷 姿 18kg入り丸缶

用 途 セルフレベリング材下地の吸水調整材、セルフレベリング材の接着増強・気泡防止

適合下地 コンクリート、モルタル、PC板、軽量コンクリート、ALC版等

下地処理 レイタンス、塵埃等は接着効果を阻害しますので、除去、清掃してください。  
下地が湿っている場合は、必ず乾燥させてください。

## 性 状

主成分 ----- アクリルースチレン共重合樹脂  
外観 ----- 乳白色水性エマルジョン  
固形分 ----- 45±1%  
粘度 ----- 30~200 CPS  
pH ----- 9±1  
比重 ----- 1.04  
造膜温度 ----- 0℃以上  
凍結融解安定性 --- 良好(-10℃ 5サイクル)※造膜後

## 使用方法

- ① 施工箇所の下地条件を確認し、下表よりUプライマーGの希釈濃度・塗布回数・塗布量を決定してください。
- ② UプライマーGは、原則としてセルフレベリング材施工の前日に塗布してください。
- ③ UプライマーGの希釈液は、デッキブラシ、ハケ等ですり込むように塗布してください。
- ④ 2回塗布の場合、1回目に塗布したプライマーが乾燥した直後に2回目の塗布を実施してください。
- ⑤ 2回目の塗布方法は、デッキブラシ、ハケ等で塗布量が均等になるよう塗り付けてください。
- ⑥ 流出の恐れのある隙間は注意して塗布してください。

弊社セルフレベリング材Gシリーズ(SLフローG、床レベラーG、タフレベラーG、外床レベラーG)

| コンクリート・モルタル下地状況              | 1回目   | 2回目   | 塗布量(m <sup>2</sup> /缶) |
|------------------------------|-------|-------|------------------------|
| 金ゴテ押さえ                       | 3倍希釈液 |       | 150~200                |
| 木ゴテ押さえ                       | 6倍希釈液 | 4倍希釈液 | 100~150                |
| 雨打たれ下地、ドライアウト、<br>軽量コンクリート下地 | 6倍希釈液 | 4倍希釈液 | 80~100                 |

※1回塗布で施工できる金ゴテ押さえ下地は、防水下地程度の面精度を必要とします。

※Gシリーズ以外のセルフレベリング材との組合せ使用特殊な下地につきましては、弊社にご相談ください。

### 注意事項

- 使用方法に記載の希釈濃度・塗布回数・塗布量を厳守してください。
- 取扱いは換気の良い場所で行ってください。
- 取扱いの際には、保護眼鏡、保護手袋などの防護具を着用してください。
- 直射日光や凍結を避ける為に、なるべく屋内に保管してください。  
保管時の温度は5℃未満あるいは40℃超にならないようご注意ください。(5℃未満での使用は避けてください。)
- 使用後は皮張り防止の為、密封してください。
- 液は絶対に飲み込まないようにご注意ください。特に幼児が誤って飲み込まないように管理してください。
- 製造日より1年以内に使用してください。
- 吸入した場合：新鮮な空気のある場所に移動し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 目に入った場合：清浄な水で最低15分間目を洗浄した後、直ちに眼科医の手当てを受けてください。
- 皮膚に付着した場合：汚れた衣服や靴を脱ぎ、付着した部分を水又は微温湯を流しながら洗浄してください。
- 飲み込んだ場合：水で口の中をよく洗い、直ちに医療処置を受けてください。
- 1度凍結したプライマーは極端に性能が低下いたしますのでご注意ください。

### 本カタログ記載内容についての注意事項

- ◆本カタログの記載内容は、予告無しに仕様や記載事項を変更する場合がありますので、予めご了承願います。
- ◆本カタログ記載の性能、物性等の諸データ値は、弊社実験による測定値であり、その数値、性能を保証するものではありません。
- ◆製品の性能は、環境条件や使用方法等により本カタログ記載内容と異なることがあります。事前に使用目的に応じた施工テストを行い、製品の適合性と安全性を確認してください。

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 日本建築仕上材工業会登録 |                                                               |
| 登録番号         | 0307380                                                       |
| 放散等級<br>区分表示 | F☆☆☆☆                                                         |
| 問い合わせ先       | <a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a> |

東京支店 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号 シーパンス館10階 Tel: 03-5419-6205  
大阪支店 〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-5-10 梅田パシフィックビル6階 Tel: 06-4309-5826  
名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄3-1-1 広小路本町ビルディング5階 Tel: 052-265-5840  
広島支店 〒730-0031 広島市中区紙屋町2-1-22 広島興銀ビル8階 Tel: 082-244-7234  
九州支店 〒810-0001 福岡市中央区天神1-2-12 メットライフ天神ビル8階 Tel: 092-781-2309  
東北支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-2-3 鹿島広業ビル8階 Tel: 022-262-6235  
札幌営業所 〒007-0801 札幌市東区東苗穂一条1-2-44 Tel: 011-784-8183

## MUマテックス株式会社

建材営業部

〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号シーパンス館10階  
Tel: 03-5419-6205 Fax: 03-5419-6269

<https://www2.mu-cc.com/ubekenzai/>

販売取扱店