

アーマ #120P

不陸調整用

アーマ
ARMOR®

概要

一般名称	ポリマーセメントモルタル
形態	プレミックスモルタル
荷姿	20kg/袋

特長

- ・水と練り混ぜるだけで、使用できるポリマーセメントです。
- ・1～2mmの平滑な仕上げが容易にできます。
- ・保水性に優れ左官仕上げが容易にできます。
- ・躯体コンクリートとの接着性に優れています。
- ・水密性、遮塩性に優れています。
- ・中性化を抑制します。
- ・凍結融解抵抗性に優れています。
- ・強度発現性が良好で、耐久性、耐候性に優れています。

用途

- ・コンクリート不陸調整



標準配合

■水/ #120P=19.5%の場合

	水/ #120P (%)	#120P (kg)	水 (kg)	練上り量 (ℓ)
1袋当り	19.5	20	3.9	約 3.2
1m ³ 当り		1,740 (87 袋)	339	1,000

注) 水/ #120P=19.5%を標準としますが、季節や施工条件によって18.5%～20.5%の範囲で調整してください。

各種性能一覧

■標準配合、20℃環境下での試験結果です。

測定項目	試験値	試験方法
単位容積質量(kg/ℓ)	2.08	JIS A 1171
圧縮強さ(N/mm ²) 材齢 28d	29.8	JIS A 1171
接着強さ(N/mm ²) 材齢 28d	1.8	JIS A 1171
吸水率(%)	1.8	JIS A 1171
透水量(g)	1.9	JIS A 1171
軟度変化率(%)	-7.5	JIS A 6916
熱膨張係数(×10 ⁻⁵ /℃)	1.15	JHS 416
ひび割れ抵抗性	ひび割れ、はがれなし	JIS A 6916
耐衝撃性	ひび割れ、はがれなし	JIS A 6916
中性加速度係数(mm/√週)	0.021	JIS A 1171
塩化物の見掛けの拡散係数(cm ² /年)	0.46	JSCE-G572

注) 試験データは 20℃の環境下の室内で行っているため、現場の条件等により多少変化することがあります。

 ラインナップ	#120P	不陸調整材	コンクリート用不陸調整です。1～2mmの平滑な仕上げが容易にできます。
	#310P	断面修復材	吹付工法用の断面修復材です。吹付時のリバウンドが少なく施工性に優れています。
	#520		充填工法用の断面修復材です。ポンプ圧送性および充填性に優れています。
	スラブリセットモルタル		床版上面補修用の断面補修材です。
	スラブリセットコンクリート	塩害劣化抑制補修材	モルタルに軽量骨材をセットにした床版上面補修用の断面修復材です。
	#700シリーズ		塩分吸着剤を配合した塩害補修用材料です。鉄筋防錆材、断面修復材をラインナップしています。



リニューアル営業部
〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号シーパンスS館10階
TEL 03-5419-6209 FAX 03-5419-6269
<https://www2.mu-cc.com/ubekenzai/>

東京支店	〒150-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号 シーパンスS館10階	TEL 03-5419-6209
大阪支店	〒530-0057 大阪市北区曽根崎2-5-10 梅田パシフィックビル6階	TEL 06-4309-5832
名古屋支店	〒460-0008 名古屋市中区栄3-1-1 広小路本町ビルディング5階	TEL 052-265-5840
広島支店	〒730-0031 広島市中区紙屋町2-1-22 (広島興銀ビル)	TEL 082-244-7234
九州支店	〒810-0001 福岡市中央区天神1-2-12 (メットライフ天神ビル8F)	TEL 092-781-2309
東北支店	〒980-0014 仙台市青葉区本町2-2-3 (鹿島広業ビル)	TEL 022-262-6235
札幌営業所	〒007-0801 札幌市東区東苗穂一条1-2-44	TEL 011-784-8183

販売取扱店

※ここに記載された事項は、標準的な試験法に準拠した弊社の実験データにもとづくものですが、多岐にわたる条件下での実際の現場結果を確実に保証するものではありません。
※商品改良のため、予告なく仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承ください。

25.04.0000EB

アーマ
#120P