

左官用モルタル混和材

イビセメント

イビセメントは、微細粒子の働きでモルタル諸物性の欠点を補い、コントロールする左官用モルタル混和材です。

特 長

- 1 コテすべりが良くなり、作業能率が向上します。
- 2 粒子が細かいので、モルタル表面が緻密で非常にきれいになります。
- 3 収縮率が小さくなり、亀裂防止効果があります。
- 4 保水性を向上させます。
- 5 嵩が大きく、練り減りも少ないので経済的です。



試験成績

試 験 項 目			測 定 結 果	試 験 体 の 配 合 (重 量 比)		
凝 結	始 発 (時 - 分)		3 - 15	混 合 物	イ ビ セ メ ン ト	1袋 (20kg)
	終 結 (時 - 分)		4 - 10		ポルトランドセメント	5袋 (125kg)
曲げ強さ (N/mm ²)	28 日		4.5	混合物:砂(重量比) 1 : 2.5 145kg : 362.5kg		
圧縮強さ (N/mm ²)	28 日		27.1			
付着強さ (N/mm ²)	14 日		1.2	清 水 約69 ℓ		
長さ変化 (%)	28 日		0.079			

※当社試験規格による測定値 ※標準配合表の下塗り

左官用モルタル混和材

イビセメント

用 途

左官用モルタルに混和し外壁・内壁・天井・床等に使用

標準配合

施 工 箇 所		内 壁			外 壁		
		下塗	中塗	上塗	下塗	中塗	上塗
混 合 物	イ ビ セ メ ン ト	1 袋	1 袋	1 袋	1 袋	1 袋	1 袋
	ポルトランドセメント	5 袋	3 袋	3 袋	5 袋	3 袋	3 袋
混合物:砂(重量比)		1 : 2.5	1 : 3	1 : 2~3	1 : 2.5	1 : 3	1 : 2~3

施工方法

- ① イビセメントは、モルタルと充分混合して下さい。
- ② イビセメントは、必ず標準配合で御使用下さい。
- ③ イビセメントは、混和すると作業性が良くなりコテ押さえが不十分となりがちです。コテ押さえを充分して下さい。
- ④ その他は普通モルタルと同様の施工方法とし、特に下記の点に御注意して下さい。

※下地清掃後、イビフレックス3~5倍液を塗布して下さい。

■取扱い注意事項

品 質 上

使用上の注意

- ・気温が3℃以下のときには使用しないで下さい。
- ・気象条件（気温・湿度・日照・風速）によって対策をして下さい。
- ・強風時の混合は、飛散に注意して下さい。
- ・開封後の商品は使いきるか、残りは空気・湿気を遮断して下さい。

保管上の注意

- ・商品は室内（倉庫内）で保管し、水濡れ厳禁です。地上からの湿気の吸い込みにも注意して下さい。

輸送上の注意

- ・商品の輸送には降雨・降雪・荷台の濡れなどで商品を絶対濡らさないで下さい。

安 全 上

廃棄上の注意

- ・袋が破れて濡れた場合には使用しないで、産業廃棄物として廃棄して下さい。

健康上の注意

- ・飛散粉を吸入しないよう、マスクなどの防護をして下さい。

応急処置

- ・目に入った場合清浄な水で洗浄した後、直ちに眼科医の診察を受けて下さい。

BIKEN
イビケン株式会社

本 社 岐阜県大垣市河間町1丁目60
TEL<0584>74-3355(代)
伊 吹 事 業 所/滋賀県米原市伊吹1284
TEL<0749>58-1188(代)
FAX<0749>58-0888

CHUBU
中部工材株式会社

本 社 岐阜県岐阜市宇佐南4丁目1-14号
TEL(058)271-3961(代)
FAX(058)271-6546
大 阪 支 店 尼崎市小中島3丁目8-5号
TEL(06)6492-0555(代)
FAX(06)6492-1618