

マ-ポロ-ズエ-ス[®]

左官・タイル用混和剤（メチルセルロース）



松本油脂製薬株式会社

左官・タイル用混和剤 (メチルセルロース)

マーポローズエース®

技術が売りものの施工業者の方におすすめします。

水によく溶けて保水力抜群!!コテすべりも優れています。

メチルセルロースは、モルタルの付着力・保水性を高めるため、左官工事にはかせないものとなっています。松本油脂製薬は、長年の実績と研究により、水に溶けやすいメチルセルロースを **マーポローズエース®** として上市しご好評を頂いています。空合せ法でもよく溶け、ほどよい粘りを出すことができますので、これまでの化学のりにくらべて非常に使いやすくなっています。

特 長

1

塗りやすく
作業性が
向上します

2

接着力が
優れています

3

強い保水力
があります

4

亀裂防止に
役立ちます

5

美しい壁に
仕上がります

使用法

空合せ法

壁材料にマーポローズエース®を添加してよく空合せした後、水を加えて練り上げます。

水溶解法

マーポローズエース®を必要量の水に投入してよく攪拌してから、壁材料を加えて練り上げます。

標準使用量

モルタルの種類	マーポローズエース®の標準使用量
一般建築用左官モルタル	セメント1袋に1/2～1袋
補修用薄塗りモルタル	セメント1袋に1～2袋
タイル圧着工法モルタル	セメント1袋に1～2袋
パーライトモルタル	セメント1袋に1/2～1袋
A L C モ ル タ ル	セメント1袋に1/2～1袋
ポンプアップモルタル	セメント1袋に1/4～1/2袋
し っ く い	石灰1袋に1 1/2～3袋
石 膏 プ ラ ス タ ー	石膏プaster1袋に1/5～1/3袋

※上記標準使用量はセメント(25kg) マーポローズエース(45g)の入目で表記しています。
ご使用に際しては各々の入目をご確認ください。

用 途

普通モルタル

補修モルタル

タイル下地モルタル

取扱い上の注意

- 本製品は水に濡れると滑りやすくなりますので、床にこぼれた場合は乾いたほうき、雑巾等で取り除き焼却処分してください。
- 万一目や口に入ったら直ちに水で洗ってください。
- 万一吸いこんだら新鮮な空気の所へ移動してください。
- 本製品のご使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、使用目的への適合性および安全性をご確認のうえご使用ください。
- 取扱い上の注意に関し、ご不明な点、または、安全データシート(SDS)が必要な場合は、弊社までお問い合わせください。

松本油脂製薬株式会社 <http://www.mtmtys.co.jp/>

本 社 ・ 工 場 〒581-0075 大阪府八尾市洪川町2-1-3
☎(072) 991-1001(代) ☎(072) 991-1003(営) ☎(072) 994-8812

静 岡 工 場 〒437-0066 静岡県袋井市山科2530
☎(0538) 43-4170(代) ☎0538(43) 4150

大 阪 工 場 〒592-0001 高石市高砂1-6
☎(072) 268-3210 ☎(072) 268-3210

大 阪 営 業 所 〒550-0005 大阪市西区西本町1-2-14(岡島ビル8階)
☎(06) 6541-5781(代) ☎(06) 6538-0096

東 京 営 業 所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-5-11(KDC日本橋ビル9階)
☎(03) 5200-2333(代) ☎(03) 5200-2261

名 古 屋 営 業 所 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-17-19(キリックス丸の内ビル8階)
☎(052) 231-3401(代) ☎(052) 231-3409

広 島 営 業 所 〒732-0827 広島市南区福荷町2-16(広島福荷町第一生命ビル9階)
☎(082) 261-6241 ☎(082) 263-3639

金 沢 営 業 所 〒920-0901 金沢市彦三町2-5-27(名鉄北陸開発ビル9階)
☎(076) 263-8315(代) ☎(076) 223-2944

代理店